

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FABJOINT

Mortier de jointoiment

FABJOINT est un mortier hydrofugé de jointoiment pour dallages et margelles. Présenté en sac de 25 kg les différents constituants (hormis l'eau) sont pré-dosés.



Présentation

Fabjoint est un mortier destiné aux différents produits des gammes Fabemi dans lequel les différents constituants (hormis l'eau) sont pré-dosés.

Préparation du support

Le support doit être dépoussiéré et humidifié à refus, la veille de l'application.

Préparation du produit

Fabjoint se gâche manuellement à raison de 5 litres d'eau par sac de 25 kg. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Durée d'utilisation du mélange : 1h30.

Conseil de mise en œuvre

Application : la température doit être comprise entre 5° C et 30° C. Garnir les joints à la truelle sans excès, à l'aide d'un pochoir ou d'une machine à jointer et les tasser avec un fer à joint. Quand le mortier a commencé à tirer, brosser les joints avec une brosse nylon humide.

Tableau des consommations* de mortier de jointoiment

* consommations données à titre indicatif

TYPE DE DALLE	Dimensions (cm)	Ép. (mm)	Conso. (kg / m ²)	
CARRÉ D'ARC BÉTON	CALYPSO	60 x 60	30	2,3
	CASTELLANE	OPUS 42	25	3,6
		MULTIFORMAT	33	3,9
	ESPACE	50 x 50	25	2,3
	GALAXIE	50 x 50	30	2,8
		50 x 50	30	2,8
	JOUQUES	60 x 45	30	2,7
		OPUS 50	30	2,8
	NASHIRA	60 x 60	30	2,3
BRADSTONE BÉTON	BASTIDE	45 x 30	60	5,0 (sans faux joints) 8,0 (sans faux joints)
	MANOIR	PACK A	40	4,4
		PACK B	40	2,7
		OPUS 60 PACK A	40	3,8
	OPUS 60 PACK B	40	2,8	
	OPUS 45	40	4,1	
	NEW YORK	60 x 45	30	2,7
CÉRAMIQUE	ALÉSIA	60 x 60	20	1,5
	ASTORIA	60 x 60	20	1,5
	PIÉMONT	120 x 29,5	20	1,9
	VÉNÉTIE	60 x 60	20	1,5
CHAPERONS	LISSE PLAT	100 x 30 x 4	40	276 g/ml
		50 x 30 x 4	40	552 g/ml
	LISSE 2 PENTES	100 x 30 x 5,7	49 (40+17/2)	338 g/ml
		50 x 30 x 5,7	49 (40+17/2)	676 g/ml

Préconisation des coloris de mortier de jointoiment

Teintes disponibles :

Beige, Blanc, Gris, Brun clair

COLORIS	Préconisation principale	Option
ANTHRACITE	100 % gris	
AQUITAINE	100% brun clair	100% blanc
ARDÈCHE	100 % gris	
ARDENNES	100% gris	
BEIGE	100 % beige	100 % blanc
BLANC	100% blanc	
BRUN	100% brun clair	100% beige
GIRONDE	100% beige	50% brun clair ou 50% blanc
GRIS	100 % gris	
GRIS MINÉRAL NUANCÉ	100 % gris	
GRIS BÉTON	100 % gris	
GRIS CLAIR	100 % gris	100 % blanc
LUBERON	100 % blanc	

Consommation de mortier Fabjoint pour les margelles :

(établie pour un joint de 10 mm) :

margelles galbées : 0,6 kg/ml
margelles plates : 0,4 kg/ml

Joints de dilatation : tous les 20 m², largeur inférieure à 5 m.

Joints de fractionnement : tous les 25 à 30 m². (pour les grandes surfaces uniquement)

Consistance : environ 5 litres / sac de 25 kg (selon température et domaine d'utilisation).